



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 460 425 A2**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 91107649.5

Anmeldetag: 10.05.91

Int. Cl.⁵: **H01M 4/24, H01M 10/34,
H01M 4/32, H01M 4/62,
H01M 4/00**

Priorität: 02.06.90 DE 4017919

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.12.91 Patentblatt 91/50

Benannte Vertragsstaaten:
CH DE ES FR GB LI NL SE

Anmelder: **VARTA Batterie Aktiengesellschaft**
Am Leineufer 51
W-3000 Hannover 21(DE)

Erfinder: **Klaus, Christoph**
Bülowstrasse 14
W-6200 Wiesbaden(DE)
Erfinder: **Kruger, Franz-Josef, Dr.**
Volkerstrasse 9
W-6200 Wiesbaden(DE)
Erfinder: **Sauer, Hans**
Pflasterwiese 7
W-6270 Idstein-Walsdorf(DE)
Erfinder: **Köhler, Uwe, Dr.**
Falkensteiner Strasse 5
W-6233 Kelkheim(DE)

Vertreter: **Kaiser, Dieter Ralf, Dipl.-Ing.**
Gundelhardtstrasse 72
W-6233 Kelkheim/Ts.(DE)

Gasdichter alkalischer Akkumulator.

In einem gasdichten alkalischen Akkumulator ist die positive Elektrodenpolarität durch eine Elektrode mit einem Metallschaumgerüst und die negative Elektrodenpolarität durch eine Walzelektrode mit einer Metallnetzarmierung vertreten. Eine derartige Elektrodenkombination eignet sich besonders zum Bau eines Nickel/Wasserstoff-Akkumulators vom Wickelzellen-Typ. Bei der Herstellung der beiden Elektrodenspezies werden die jeweiligen Aktivbestandteile einschließlich Bindemitteln und Zusätzen einfachen und leicht kontrollierbaren Mischprozessen unterworfen und danach im Banddurchlauf auf die betreffenden Trägermaterialien (Einschlänmen in ein Metallschaumgerüst bzw. Aufwalzen auf ein Metallgewebenetz) aufgebracht. Dies ermöglicht einen hohen Automatisierungsgrad der Akkumulatorenfertigung.

EP 0 460 425 A2

Die Erfindung betrifft einen gasdichten alkalischen Akkumulator zur Speicherung von elektrischer Energie mit einer positiven Elektrode, die im wesentlichen Nickelhydroxid als aktives Material umfaßt, einer negativen Elektrode und einem zwischen den Elektroden angeordneten Separator in einem geschlossenen Gehäuse.

Bei gasdichten alkalischen Akkumulatoren kann durch neue Techniken bei der Elektrodenherstellung und die resultierenden Elektrodenkonstruktionen einesteils die elektrochemische Masseausnutzung verbessert und zum anderen die Zellenfertigung noch rationeller gestaltet werden. Parallele Maßnahmen verfolgen das Ziel, den Gasverzehr zu fördern und die gasdichte Funktion der hermetisch verschlossenen Akkumulatorenzellen auf eine zuverlässigere Basis zu stellen.

Die elektrochemisch aktiven Elektrodenmaterialien, nämlich Nickelhydroxid für die positive Elektrode, Cadmiumhydroxid, Eisenhydroxid, Zinkhydroxid und Kobalhydroxid für die negative Elektrode, behaupten nach wie vor ihre Stellung als klassische Materialien für die Energiespeicherung im alkalischen Akkumulator. Bei den negativen Elektroden sind allerdings zur Wasserstoffspeicherung befähigte Metalle und Metallegierungen als Aktivmaterialien hinzugekommen. Damit hat sich die Zahl der klassischen alkalischen Akkumulatoren des gasdichten Typs um den gasdichten Nickel/Wasserstoffakkumulator vermehrt. Unter den Elektroden alkalischer Akkumulatoren sind derzeit verschiedene Ausführungsformen in Gebrauch. Besonders verbreitet ist bei beiden Elektrodenpolaritäten der Sintertyp. Nach dem Sinter-Impregniervverfahren hergestellte Elektroden gelten als robust, langlebig und hochbelastbar, jedoch wegen der Vielzahl der Herstellungsschritte als aufwendig. Verschiedentlich werden Sinterelektroden heute durch Elektroden vom Preßpulvertyp ersetzt. Ihr Vorteil liegt in einer höheren Masseausnutzbarkeit bei geringerem Totmaterialanteil für das Leit- und Trägergerüst.

Eine spezielle Ausführungsform stellt die negative Elektrodeposit-Elektrode dar, die man durch kathodische Metallabscheidung aus Cadmiumsalzlösungen (nach DE-OS 28 22 821) erhält.

Eine noch sehr neue Entwicklung betrifft Elektrodenträgergerüste aus hochporösem Metallschaum, in welche eine fließfähige Aktivmasse eingeschlämmt oder eingepastiert wird (vgl. US-PS 4 251 603 oder E-PS 185 830).

Aus der Patentliteratur sind auch Beispiele für Kombinationen des einen Elektrodentyps mit dem anderen in einem gasdichten alkalischen Akkumulator bekannt. So offenbart die DE-OS 34 16 817 die Möglichkeit, eine negative geladene Cadmiumelektrode des Elektrodeposit-Typs zusammen mit einer positiven geladenen Pulverpreßelektrode einzubauen. Gemäß E-PS 284 333 liegen beide Elektrodenspezies einer gasdichten Nickel/Wasserstoffbatterie in Gestalt der erwähnten Metallschaumgerüst Elektroden vor.

Die Unterschiede im mechanischen und elektrischen Verhalten der einzelnen Elektrodenausführungen machen es schwierig, für eine gasdichte alkalische Zelle bestimmter Bauart und mit bestimmten betrieblichen Auflagen eine geeignete Elektrodenauswahl aus dem vorhandenen Typen-Angebot zu treffen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gasdichte alkalische Akkumulatorenzelle bereitzustellen, die mit Elektroden bestückt ist, welche sich hinsichtlich Energiespeicherfähigkeit und mechanischer Stabilität optimal ergänzen und welche über einen unaufwendigen, möglichst automatisierbaren Fertigungsprozeß hergestellt werden können.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Akkumulator gelöst, wie er im Patentanspruch 1 angegeben ist.

Danach erweist sich die Kombination zwischen einer positiven Metallschaumgerüst-Elektrode und einer negativen Walzelektrode in einem gasdichten alkalischen Akkumulator als sehr günstig. Dies hat nicht zuletzt herstellungstechnische Gründe. Da gasdichte Akkumulatoren zum großen Teil dem Typ der Wickelzelle angehören, sind die hierfür einzusetzenden neuen Elektroden in der Regel Bandlektroden. Der besonderen mechanischen Beanspruchung beim Wickelprozeß genügen sie durch eine hohe Flexibilität.

Auf besonders vorteilhafte Weise kommt die günstige Kombination von positiver Metallschaumgerüst-Elektrode und negativer Walzelektrode bei einem gasdichten Nickel/Wasserstoff-Akkumulator zum Tragen. Die positive Elektrode eines solchen Akkumulators gemäß der Erfindung basiert also auf einem Metallschaumträger, gewöhnlich aus Nickel, welcher bei extrem hoher Porosität -sein Porenvolumen erreicht mindestens 95 %- ein ausgezeichnetes elektrisches Leitvermögen besitzt. Mit Bezug auf dieses Verhalten sich ein Co-beschichteter Nickelschaum oder ein Schaum aus einer Ni/Co-Legierung besonders günstig. In das offene Porensystem dieses Gerüstkörpers ist die positive Aktivmasse durch Einschlänmen oder Einpastieren eingebracht.

Hauptbestandteil der Aktivmasse ist Nickelhydroxid, das erfindungsgemäß von einer größeren Menge Nickelmetallpulver und gegebenenfalls weiterer Metallpulver aus der Reihe Co, Cu, Fe, Mo, W, Cr, Ti und Zn sowie einer kleineren Menge von weiteren Metall-Hydroxiden, zumindest einem Hydroxid aus der Reihe $\text{Co}(\text{OH})_2$, $\text{Cd}(\text{OH})_2$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, Eisenhydroxide und Mn-Hydroxide begleitet wird. Bei der Herstellung der positiven Aktivmasse geht man von einer Trockenmischung der genannten Bestandteile

aus, wobei der Anteil des Nickelhydroxids an der Trockenmischung 75 - 90 Gew. %, der Anteil der Metallpulver 5 - 25 Gew. % und der Anteil an Fremdhydroxiden 1 - 10 Gew. % betragen sollte.

Bei dem Metallpulver-Anteil kann das Gewichtsverhältnis zwischen Nickel und der Summe der übrigen Metalle in den Grenzen 1 : 1 und 1 : 20 schwanken.

5 Vorteilhafterweise können die Fremdhydroxide, z. B. $\text{Co}(\text{OH})_2$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ oder $\text{Mg}(\text{OH})_2$ im Nickelhydroxid bereits enthalten sein, wenn dieses auf dem Wege einer Simultanfällung gewonnen wurde. Das getrocknete Fällungsprodukt sollte dann aus 85 - 98 Gew. % $\text{Ni}(\text{OH})_2$ und 12 - 15 Gew. % Fremdhydroxiden bestehen.

10 Zur Bereitung der streichfähigen Aktivmassenpaste wird die vorbeschriebene Trockenmischung in eine wässrige Dispersion eines plastifizierenden Bindemittels und eines Verdickers eingerührt. Diese Dispersion bildet die "wässrige Phase" der fertigen Paste bzw. Schlempe und macht etwa 30 % ihres Gewichtes aus.

Als Bindemittel eignen sich Polyethylen, Polypropylen, Acrylsäureester, Polybutadien, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, Polytetrafluorethylen oder Polyvinylidenchlorid sowie Acrylsäureester-Copolymere, wobei sich aus dieser Stoffgruppe das Handelsprodukt Mowilith VDM 758 (Hersteller: Farbwerke Hoechst AG, 15 Frankfurt-Höchst) besonders bewährt hat.

Zur Herstellung der Dispersion werden Bindemittel und Verdicker in solchen Mengen abgewogen und mit Wasser gemischt, daß diese Mischung ca. 4,5 Gew. % Bindemittel und ca. 0,8 Gew. % Verdicker enthält.

20 Die Aktivmasse für die positive Elektrode der Akkumulatorenzelle gemäß der Erfindung wird somit auf sehr einfache Weise, nämlich aus leicht beschaffbaren, weil durchwegs handelsüblichen Ausgangsstoffen über unkomplizierte und leicht automatisierbare Wiege- und Mischprozesse bereitgestellt.

Auf die Qualität der Aktivmassenpaste unter den Kriterien einer guten elektrochemischen Ausnutzbarkeit und einer geringen Quellungsneigung in der fertigen Elektrode haben auch morphologische Eigenschaften der Festbestandteile einen erheblichen Einfluß. So ist es günstig, wenn die Partikel des eingesetzten Nickelhydroxids, in welches gegebenenfalls Fremdhydroxide (aus einer Simultanfällung) eingeschlossen 25 sind, sphärische Gestalt und eine Größe zwischen 3 μm und 70 μm besitzen. Das Nickelmetallpulver sollte bevorzugt ein Mond-Nickel sein und seine Teilchengröße bei 0,1 - 3 μm liegen.

Die Paste wird nunmehr durch Streichen in eine hochporöse Nickelschaumstruktur, die beispielsweise ein Porenvolumen von 97%, eine Dicke von 1,7 mm und ein Flächengewicht von 35 bis 65 mg/cm^2 besitzt, 30 beidseitig eingebracht. Vorteilhafter läßt sich dieser Prozeß mittels einer Auftragseinrichtung, durch welche das Metallschaumgerüst in Bandform hindurchgeführt wird, als kontinuierliche Pastierung gestalten.

Eine sehr vorteilhafte Nachbehandlung des fertigen, getrockneten Elektrodenmaterials besteht darin, daß es in einem Bad mit Ni- oder Co-Salzen imprägniert und anschließend einer Fällauge ausgesetzt wird. Dadurch findet eine nachträgliche Auskleidung des Porensystems der Elektrode mit Nickelhydroxid bzw. 35 Kobalhydroxid statt, die eine wesentliche Verbesserung der elektrochemischen Ausnutzbarkeit und elektrischen Belastbarkeit zur Folge hat.

Ein ähnlich günstiges Ergebnis läßt sich erzielen, wenn die Nickelhydroxidkörner vor dem Mischen mit einer dünnen metallischen Schicht aus Kobalt oder Nickel versehen werden.

Die negative Gegenelektrode zur Metallschaumgerüst-Elektrode in einem Akkumulator gemäß der 40 Erfindung entsteht durch trockenes Aufwalzen des Aktivmaterials auf ein Trägermaterial, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines Bindemittels. Im allgemeinen handelt es sich bei dem Aktivmaterial um eines der gängigen Metallhydroxide $\text{Cd}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$, oder $\text{Co}(\text{OH})_2$. Sie werden in gasdichten alkalischen Akkumulatoren der klassischen Art durch zusätzliche aktive Komponenten ergänzt, welche eine Entladere- 45 serve bilden oder, als Bestandteil der positiven Aktivmasse, einen Umpolschutz bewirken. Hinzu kommen an sich bekannte Hilfsmittel zur Unterstützung des Sauerstoffverzehrs und zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit. Das Trägermaterial besteht aus einem feinmaschigen Metallnetz oder einem Streckme- tall aus Nickel, Eisen, Kupfer oder Silber. Aus Gründen der Kosteneinsparung kann statt massivem Nickel oder Silberdrahtgewebe auch vernickeltes oder versilbertes Eisen bzw. Kupfermaterial verwendet werden. Bei allen genannten Trägermaterialien bringt eine dem Aufwalzen der Elektrodenmasse vorausgehende 50 stromlose oder galvanische Kobaltierung Vorteile hinsichtlich elektrochemischer Ausnutzbarkeit und Belastbarkeit.

Im Falle des bevorzugten Akkumulators gemäß der Erfindung, nämlich des Nickel/Wasserstoff-Akkumulators oder Metallhydrid-Akkumulators, bildet ebenfalls eine Trockenpulvermischung neben einer geringen Menge pulverförmigen Kunststoffs im wesentlichen die Walzmischung für die negative Elektrode. Das 55 Aktivmaterial, zugleich Hauptbestandteil dieser Trockenpulvermischung, ist hier ein zur elektrochemischen Wasserstoffaufnahme und -speicherung fähiges Metallpulver oder eine Metallegierung in Pulverform. Die elektrochemische Energiespeicherung bei diesen Materialien besteht in der oberflächennahen Entladung eines Protons aus dem Elektrolyten zu einem neutralen Wasserstoffatom und der anschließenden Speiche-

rung dieses Wasserstoffatoms im Innern des metallischen Festkörpers.

Das Aktivmaterial ist im entladenen Zustand der Zelle vorzugsweise ergänzt durch eine zusätzliche Menge des Metalls bzw. der Metallegierung in der Hydridform, es besitzt somit eine Entladereserve.

Zwecks Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit sind dem Aktivmaterial weiterhin Metallpulver aus Nickel, Kobalt oder Kupfer, wahlweise auch Graphit und Leitruß beigemischt. Schließlich sind neben dem Aktivmaterial sauerstoffverzehrende Mittel in Gestalt einer kohlehaltigen Mischung vorgesehen. Deren Komponenten sind Leitruß, Aktivkohle und Polytetrafluorethylen, die etwa im Gewichtsverhältnis 3 bis 20 Gew. % vorzugsweise 7,5 Gew. % Leitruß, 50 bis 80 Gew. %, vorzugsweise 75 Gew. % Aktivkohle und 10 bis 30 Gew. %, vorzugsweise 17,5 Gew. % Polytetrafluorethylen zueinander stehen.

Diese Mischung kann entweder der fertigen Elektrode in einer dünnen Schicht aufgewalzt oder als Bestandteil der Trockenpulvermischung bereits in diese eingemischt werden.

Als Bindemittel für die negative Elektrode kommen Kunststoffe aus der Reihe Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polyvinylidenfluorid, Polyvinylidencarbonat, Polyvinylalkohol, Polyisobutylen und Polyacrylnitril infrage.

Es empfiehlt sich auch hier, zuerst eine intensive Durchmischung aller Komponenten der Trockenpulvermischung vorzunehmen und dieser dann das Bindemittel gesondert zuzumischen.

Die fertige Walzmischung setzt sich dann zusammen aus 60 bis 80 Gew. % H_2 -speicherfähigem Metall oder Metallegierung, 5 bis 20 Gew. % desselben Aktivmaterials in der Hydridform, 10 bis 35 Gew. % Metallpulver oder 1 bis 6 Gew. % Ruß und Graphit als Leitmittel, 1 bis 6 Gew. % Bindemittel und 1 bis 8 Gew. % kohlehaltige Mischung für den Sauerstoffverzehr.

Damit entsteht die negative Walzelektrode vorzugsweise durch trockenes Aufwalzen auf ein Trägermaterial, wobei es günstig ist, die Walzmischung vor dem Aufbringen auf ein feinmaschiges Metallnetz oder Streckmetall zu einem Laminat von 0,3 bis 0,8 mm Dicke vorzuwalzen.

Sowohl bei der positiven Metallschaumgerüst-Elektrode als auch bei der negativen Walzelektrode hat sich eine der Masseeinbringung bzw. dem Aufwalzprozeß vorausgehende Kobaltierung des Trägers durch stromlose oder galvanische Behandlung in einer Kobaltsalze enthaltenden Badflüssigkeit als günstig erwiesen, da sich die Strombelastbarkeit dadurch erhöht.

Anhand zweier schematischer Figurendarstellungen werden die Herstellungsgänge für beide Elektrodenspezies noch einmal erläutert.

Figur 1 zeigt die Herstellung der positiven Metallschaumgerüst-Elektrode.

Figur 2 zeigt die Herstellung der negativen Walzelektrode.

Gemäß Figur 1 werden jeweils für sich die Festbestandteile der zu bereitenden Aktivmassenpaste, nämlich Nickelhydroxid 1 (gegebenenfalls mit Fremdhydroxideinschlüssen), Metallpulver-Zusätze 2 und Metallhydroxidzusätze außer $Ni(OH)_2$, 3, sowie die Bestandteile der "flüssigen Phase", nämlich Bindemittel 4 und Wasser 5, im Trockenmischer 6 bzw. in dem Rührgefäß 7 gemischt. Festes und flüssiges Mischprodukt werden dann gemeinsam dem Mischgefäß 8 zugeführt und zur streichfähigen Paste 9 verrührt. Von dort gelangt die Paste zur Auftragseinrichtung 10, die von dem Metallschaum-Trägerband 11 durchlaufen wird, wobei dessen Porensystem die Paste aufnimmt. Das gefüllte Trägerband passiert schließlich eine Trockenstrecke 12.

Gemäß Figur 2 werden abgewogene Mengen einer H_2 -Speicherlegierung 13, eines gleichen, jedoch mit Wasserstoff beladenen Legierungspulvers 14, eines Leitmaterials 15 (Metallpulver oder Ruß/Graphit-Gemisch) eines organischen Binders 16 sowie einer kohlehaltigen Mischung 17 als Mittel für den Sauerstoffverzehr im Trockenmischer 18 gemischt. In dem Kalandrierer 19 wird diese Trockenmischung zu einem 0,3 bis 0,5 mm dicken Band 20 vorgewalzt und das Band anschließend im Kalandrierer 21 auf ein netzförmiges Trägerband 22 aufgewalzt. Später kann noch eine Nachbehandlung (nicht dargestellt) des gewalzten Elektrodenbandes erfolgen, z. B. eine Kunststoffbeschichtung durch Tauchen in 5 bis 15 %ige Dispersionen von Polyethylen, Polytetrafluorethylen oder Acrylsäureverbindungen, wodurch sich die mechanische Stabilität des Bandes erhöht oder es wird die sauerstoffverzehr-Komponente 17 aus der Walzmischung herausgelassen und erst auf das fertige Elektrodenband durch Walzen aufgebracht. Durch diese Maßnahme bleibt die oxidationsempfindliche H_2 -Speicherlegierung größtenteils von einer Berührung mit Sauerstoff verschont, der O_2 -Verzehr wird in den Außenbereich der Elektrodenoberfläche verlegt, was für die Zyklenstabilität von Nickel/Wasserstoffzellen vorteilhaft ist.

Die zur Herstellung einer Akkumulatorenzelle gemäß der Erfindung eingesetzten Elektrodenspezies werden hinsichtlich ihrer Dicke so eingestellt, daß das Verhältnis von flächenbezogener Kapazität der negativen Elektrode zu flächenbezogener Kapazität der positiven Elektrode zwischen 1,2 und 2 liegt.

Für Zellen der AA-Version mit einer Nutzkapazität von 1050 mAh (0,2 CA) sind nachstehende Elektrodendimensionierungen günstig.

Positive Metallschaumgerüst-Elektrode:

5	Länge:	64 mm		
	Breite:	41 mm	Kapazität:	1050 mAh
	Dicke:	0,75 mm		

Negative Walzelektrode:

	Länge:	90 mm	Kapazität:	1660 mAh
15	Breite:	41 mm	Entladereserve:	450 mAh
	Dicke:	0,45 mm	Ladereserve:	160 mAh

Beide Elektroden werden im entladenen Zustand durch ein Vlies aus Polyethylen-, Polyamid- oder Polypropylenfasern voneinander separiert und spiralförmig gewickelt. Als Elektrolyt wird eine wässrige 5 bis 8 n KOH-Lösung mit LiOH-Zusätzen von 0,3 bis 2 n verwendet. Die Zellen werden durch Ladung mit einem 10stündigen Nennstrom und Entladung mit einem 5stündigen Strom in Betrieb gesetzt, nachdem sie durch eine Temperaturlagerung bei 45 °C bis 80 °C während eines Zeitraums von 1 bis 14 Tagen eine Aktivierung erfahren haben. Nach Absolvieren von zwei solcher Zyklen haben die Zellen ihre volle elektrische Belastbarkeit erreicht.

Patentansprüche

1. Gasdichter alkalischer Akkumulator zur Speicherung von elektrischer Energie mit einer positiven Elektrode, die im wesentlichen Nickelhydroxid als aktives Material umfaßt, einer negativen Elektrode und einem zwischen den Elektroden angeordneten Separator in einem geschlossenen Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, daß die positive Elektrode durch Imprägnieren eines Metallschaumträgergerüsts hoher Porosität mit einer wässrigen Aktivmassenpaste und die negative Elektrode durch Aufwalzen eines kunststoffgebunden Aktivmaterials auf ein netzförmiges Trägergerüst gebildet ist.
2. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er ein Nickel/Wasserstoff-Akkumulator ist.
3. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktivmassenpaste durch Mischen einer wässrigen Bindemitteldispersion mit einer Trockenmischung von Nickelhydroxid, Nickelmetallpulver sowie mindestens einem weiteren Metallpulver aus der Gruppe der Metalle Co, Cu, Zn, Fe, Mo, W, Mn, Cr und Ti gebildet ist.
4. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivmaterial der negativen Elektrode ein wasserstoffspeicherndes Metall oder eine Wasserstoffspeicherlegierung umfaßt.
5. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Trockenmischung zusätzlich ein oder mehrere Hydroxide aus der Gruppe $\text{Co}(\text{OH})_2$, $\text{Cd}(\text{OH})_2$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, Eisenhydroxide und Mn-Hydroxide enthält.
6. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Gewichtsanteil des Nickelhydroxids an der Trockenmischung 75 bis 90 % und der Gewichtsanteil der metallischen Komponenten 5 bis 25 % beträgt.
7. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach einem der Ansprüche 3, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel aus der Stoffgruppe Acrylsäureester, Polybutadien, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, Polytetrafluorethylen und Polyvinylidenchlorid ausgewählt ist.

8. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivmaterial im entladenen Zustand der Zelle eine zusätzliche Menge an Speicherlegierung in Hydridform enthält.
- 5 9. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 4 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivmaterial als weitere Komponenten Leitmittel und/oder sauerstoffverzehrende Mittel enthält.
- 10 10. Gasdichter alkalischer Akkumulator nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das sauerstoffverzehrende Mittel aus einer Mischung von Leitruß, Aktivkohle und Polytetrafluorethylen besteht, welche in das Aktivmaterial mit eingemischt oder in Form einer dünnen Schicht auf die Elektrodenoberfläche aufgewalzt ist.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig.1





Fig.2



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen d s br vets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 460 425 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91107649.5**

(51) Int. Cl.⁵: **H01M 4/24, H01M 10/34,
H01M 4/32, H01M 4/62,
H01M 4/00**

(22) Anmeldetag: **10.05.91**

(30) Priorität: **02.06.90 DE 4017919**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.12.91 Patentblatt 91/50

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE ES FR GB LI NL SE

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **21.10.92 Patentblatt 92/43**

(71) Anmelder: **VARTA Batterie Aktiengesellschaft
Am Leineufer 51
W-3000 Hannover 21(DE)**

(72) Erfinder: **Klaus, Christoph
Bülowstrasse 14
W-6200 Wiesbaden(DE)
Erfinder: Kruger, Franz-Josef, Dr.
Volkerstrasse 9
W-6200 Wiesbaden(DE)
Erfinder: Sauer, Hans
Pflasterwiese 7
W-6270 Idstein-Walsdorf(DE)
Erfinder: Köhler, Uwe, Dr.
Falkensteiner Strasse 5
W-6233 Kelkheim(DE)**

(74) Vertreter: **Kaiser, Dieter Ralf, Dipl.-Ing.
Gundelhardtstrasse 72
W-6233 Kelkheim/Ts.(DE)**

(54) **Gasdichter alkalischer Akkumulator.**

(57) In einem gasdichten alkalischen Akkumulator ist die positive Elektrodenpolarität durch eine Elektrode mit einem Metallschaumgerüst und die negative Elektrodenpolarität durch eine Walzelektrode mit einer Metallnetzarmierung vertreten. Eine derartige Elektrodenkombination eignet sich besonders zum Bau eines Nickel/Wasserstoff-Akkumulators vom Wickelzellen-Typ. Bei der Herstellung der beiden Elektrodensozies werden die jeweiligen Aktivbestandteile einschließlich Bindemitteln und Zusätzen unterworfen und danach im Banddurchlauf auf die betreffenden Trägermaterialien (Einschlänmen in ein Metallschaumgerüst bzw. Aufwalzen auf ein Metallgewebenetz) aufgebracht. Dies ermöglicht einen hohen Automatisierungsgrad der Akkumulatorenfertigung.

EP 0 460 425 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 7649

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 359 (E-559)21. November 1987 & JP-A-62 133 670 (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO. LTD.) 16. Juni 1987 * Zusammenfassung *	1, 2	H01M4/24 H01M10/34 H01M4/32 H01M4/62 H01M4/00
A	FR-A-2 019 715 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP.) * Ansprüche 1-16 *	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			H01M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG		Abschließendes Datum der Recherche 25 AUGUST 1992	
		Prüfer BATTISTIG M. L. A.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 130 (01.82) (P040)